

Sellador lijable

Acondicionador de madera



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador lijable es un producto especialmente recomendado para acondicionar la madera, dejándola completamente lisa y preparándola para un acabado final óptimo. La clave para obtener mejores resultados radica en un lijado progresivo, comenzando con lija N° 80 y avanzando hasta N° 400, asegurando así un excelente resultado final.

USOS

Se utiliza para el acondicionamiento de la madera, especialmente la madera decorativa.

2. BENEFICIOS



Rápido
secado



Fácil de
aplicar



Excelente
lijabilidad

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Sellador lijable 30%
Viscosidad Ford Copa N° 4	160 - 180 segundos
Molienda (Finura de dispersión)	6 - 7 mínimo
Densidad (kg/gal)	3.50 - 3.60
Lijabilidad	Similar al patrón formando polvillo al usar la lija N°320
Secado al tacto	20 minutos máximo
Secado al manejo (min)	30 minutos máximo
Sólidos (%)	29.0 - 31.0

Especificación técnica	Sellador lijable 40%
Viscosidad Ford Copa N° 4	170 - 190 segundos
Molienda (Finura de dispersión)	6 - 7 mínimo
Densidad (kg/gal)	3.60 - 3.70
Lijabilidad	Similar al patrón formando polvillo al usar la lija N°320
Secado al tacto	20 minutos máximo
Secado al manejo (min)	30 minutos máximo
Sólidos (%)	39.0 - 41.0

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Sellador lijable** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

APLICACIÓN

1. Agite bien el producto antes de usar.
2. Aplique con intervalos de una hora entre capas (manos).
3. Deje secar hasta que sea fácil de lijar antes de aplicar capas (manos) adicionales; puede diluirse máximo 1 parte del producto por 1 parte de thinner.
4. Al aplicarse con pistola, cubre entre 4 y 6 m/L/capa (mano). En caso de usar brocha, el consumo es un 50 % menor.

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-33-V1



Nota: Un lijado progresivo asegura mejores resultados en la madera. Debe comenzar con lija N° 80, pasar a N° 150, y finalizar con N° 220, 320 y 400 para obtener el mejor acabado posible.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha
- ❖ Pistola convencional

5. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. **Sellador lijable** para proporcionar una textura suave en la superficie.
2. Barniz o Barnispar[®] para proporcionar brillo y protección a la superficie.

6. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto es de 8-12 m²/gal a 1 capa (mano), pero puede variar según el método de aplicación y la adecuación de la superficie a cubrir.

7. PRESENTACIONES



- ¼ galón: 946 mL
- Galón: 3,78 L

8. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con Disolvente Industrial Algreco[®] inmediatamente después de usarlas.

9. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.



Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



**Portafolio de
productos**



**Ficha de
seguridad**